CE 0483

Legierung: **balance Keramik-Lot 1060**
Art.-Nr.: 800

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde – Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	●
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung:	Au	71,90
(Massenanteile in %)	Pd	12,00
	Ir	0,10
	Ag	5,00
	Cu	8,00
	Zn	2,00
	In	1,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	1060
	Schmelzintervall in °C	950 – 1060

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlöten-den Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

DENTAL BALANCE GmbH
Konrad-Zuse-Ring 13
14469 Potsdam

Tel. +49 (0) 331 88714070
info@dental-balance.eu
www.dental-balance.eu

Geschäftsführer: Helge Vollbrecht
HRB 26730P
St-Nr. 046/107/10196